

BrickCover løser lekkasjeproblemer i private hus, handel og industri

Brukes til impregnering av f.eks:

- sandsten
- tegelsten
- beleggingsten
- garasjeglulv
- bassenger
- siporexblokker
- betong
- fasader
- puss

Produktbeskrivelse:

BrickCover er en ikke giftig ett-strøks impregnering som tetter mineralbaserte byggematerialer. BrickCover endrer ikke farge eller struktur på flaten den er påført. Den er fargeløs, gir en naturlig overflatevirkning, og suges helt opp i materialet den er påført. BrickCover stopper fuktighet, og hindrer dermed groing/algvekst etc. Den motvirker erosjon og støvning.

BrickCover er et vannløst silikonat tilsatt en spesiell katalysator (samme som er i EverCrete) som får silikonatet til å trenge inn i materialet den er påført (25mm i teglsten målt av T.I. i København). Inneholder ingen farlige løsemidler, og pH er stabilisert til 11,2.

Bemerk:

Virker etsende på glass, glasserte flater og aluminium. Ved søl, vask med vann snarest. Kun ett strøk er nødvendig. Fyller ikke sprekker. Behandlingen bør gjentas etter ca 10 år.

Fordeler:

- Ett strøk er nok.
- Endrer ikke farge eller struktur.
- Beskytter mot fett - olje - syrer og salter.
- Lettere fjerning av is og snø.
- Lettere rengjøring.



Brukerveiledning:

- BrickCover virker best på helt tørre flater og ved temperaturer over + 10°C.
- Maling og overflatebehandling må fjernes for å få effekt av BrickCover-behandlingen.
- Ubehandlete flater og ny puss trenger ingen forbehandling.
- For behandling av ren betong anbefaler vi først EverCrete, og så BrickCover etter 3 dager.
- BrickCover tetter ikke synlige sprekker.
- Sprekker åpnes og fylles med egnet mørtel før behandling med BrickCover.
- BrickCover skades ikke av frost, men pass på at produktet er helt tint før bruk.
- Sett en liten prøve i et hjørne.
- Kannen rystes godt før bruk.

BrickCover

1918



Påføring:

1. Skal ikke tynnes.
2. Påføres med kost, rull eller sprøyte (hagesprøyte er ok).
3. Rengjør område som er tilsmusset med vann. Tørkes grundig før påføring av BrickCover.
4. Påfør jevnt, og fukt alle områder. Vertikale flater: Start nedenfra og arbeid videre oppover. Kun ett strøk.
5. Reaksjonstid er 4-5 timer etter påføring.
6. Lett fottrafikk kan tillates etter 30 min.
7. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk:

Forbruk: 2,5-5 m² pr.ltr.

Kan virke irriterende på hud. Vask huden med såpe og vann. Ikke giftig (se eget HMS datablad)

Vi anbefaler å benytte vernehansker og vernebriller.

Andre produkter i denne serien:

EverCrete :

Penetrerende impregnering og membranherder av betong. Støvbinder og tetter mot vann (også fra innsiden). Vannbasert.

Snakk med forhandleren for nærmere informasjon.

Produsent:

Ecobeton Int. as
Pb. 42 Røa
0701 Oslo
Tlf:67 15 52 22
www.ecobeton.com



Distributør: